



F-50 有机硅流平剂



概述

F-50 属于聚醚改性聚硅氧烷流平剂，适用于溶剂型涂料和油墨体系，具有高润湿性、快速流动流平性、增光和可重涂的性能。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	聚醚改性聚硅氧烷
固体份	50.0 ± 2.0 %	溶剂	BCS
密度	0.95 g/ml		

特性与优点

高效流动，流平剂；润湿力强，兼容性极佳，滑感突出，可重涂。

- 特别适用于高光体系，有增光效果；
- 防止发花（贝纳德漩涡产生）；
- 增加表面滑性，降低摩擦系数，提高防划伤性；
- 有效解决缩孔、针孔、火山口等现象；
- 提供优异的绵滑手感；
- 对层间附着影响极小。

添加方式

对全量 0.05-0.5 %。

适用范围

溶剂型涂料

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持密闭，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶